Blocator de filete mediu

- ESTE UN BLOCATOR DE FILETE DE REZISTENTA MEDIE.
- INDICAT PENTRU BLOCAREA SURUBURILOR SI A ALTOR ELEMENTE FILETATE PENTRU A PREVENI O EVENTUALA DESFILETARE IN CONDITII NORMALE DE LUCRU.
- PUŇ ESSERE IMPIEGATO SU TUTTI I METALLI SIA IN ACCOPPIAMENTI LIBERI CHE FORZATI.
- RESISTA LA TEMPERATURI INTRE -55°C +150°C.
- RESISTENT LA VIBRATII.
- RESISTA LA ULEIURI SI CARBURANTI, FLUIDE FRIGORIFICE SI ORICE AGENTI CHIMICI.

CODICE	DESCRIZIONE	CONTENUTO ml	COLORE
409 00 00500	AN 302-42	50	ALBASTRA

PROPRIETŔ FISICHE	
VASCOZITATE (25°C - MPA.S)	1000
GREUTATE SPECIFICA (GR./ML.)	1,05
DIAM. MAX. FILET/TOLERANTA MAX. INBINARE	M 36/0,25 mm
PUNCT DE INFLAMARE	>100°C
CONTINUT DE SOLVENTI	nici unul

CARATTERISTICHE DI POLIMERIZZAZIONE	
TEMP De MANIPOLARE	10/20 minuti
TEMP DE INTARIRE FUNCTIONAL	3 ore
TEMP D INTARIRE FINAL	5-10 ore
RESISTENZA INITIALA LA DESFILETARE	4,0-8,5 N/mm^2
RESISTENZA REZIDUALA	2,0-4,0 N/mm^2
RESISTENZA LA ALUNECARE/FORFECARE	8,0-12,0 N/mm^2



Blocator puternic pentru filete

- BLOCATOR DE FILETE DE REZISTENTA MARE.
- INDICAT PENTRU BLOCAREA PERMANENTA A SURUBURILOR, PIULITELOR SI ALTOR ELEMENTE FILETATE.
- PUŇ ESSERE IMPIEGATO SU TUTTI I METALLI SIA IN ACCOPPIAMENTI LIBERI CHE FORZATI.
- RESISTA LA TEMPERATURI INTRE -55°C +150°C.
- REZISTENT LA VIBRATII.
- RESISTA LA ULEIURI SI CARBURANTI, FLUIDE FRIGORIFICE SI ORICE AGENTI CHIMICI.

CODICE	DESCRIZIONE	CONTENUTO ml	COLORE
409 00 00800	AN 302-70	50	VERDE

PROPRIETŔ FISICHE	
VISCOSITATE (25°C - MPA.S)	500-600
GREUTATE SPECIFICA (GR./ML.)	1,1
DIAM. MAX. FILETTO/TOLLERANZA MAX. GIUNTO	M 20/0,15 mm
PUNTO DI INFIAMMABILITŔ	>100°C
CONTENUTO DI SOLVENTI	nessuno

CARATTERISTICHE DI POLIMERIZZAZIONE	
TIMP DE MANIPULARE	10/20 minuti
TIMP DE INTARIRE FUNCTIONALA	1-3 ore
TIMP DE INTARIRE FINAL	5-10 ore
RESISTENŢA INIŢIALA LA DESFILETARE	9,0-13,0 N/mm^2
RESISTENŢA FINALĂ LA DESFILETARE	13,0-17,0 N/mm^2
RESISTENŢA LA ALUNECARE/ FORFECARE	12,0-15,0 N/mm^2



Blocator racorduri hidraulice si pneumatice

- ESTE UN ADEZIV ANAEROBIC UTILIZAT PENTRU SIGILAREA RACORDURILOR LA INSTALATIILE HIDRAULICE SI PNEUMATICE PANA LA DIAMETRE DE 3/4".
- MONTAJUL SE REALIZEAZA CU UNELTELE SPECIFICE NORMALE.
- PENTRU SIGILAREA RACORDURILOR DE GAZ, APA, GPL, HIDROCARBURI, ULEI SI DIVERSE CHIMICE.
- REZISTENT LA AGENTI COROZIVI, LA SOCURI SI VIBRATII.
- REZISTA LA TEMPERATURI INTRE -55°C +150°C.

CODICE	DESCRIZIONE	CONTENUTO ml	COLORE
409 00 01100	AN 305-42	50	ROSSO

PER IMPIANTI PNEUMATICI E OLEODINAMICI

PROPRIETŔ FISICHE	
VISCOSITŔ (25°C - MPA.S)	600-800
PESO SPECIFICO (GR./ML.)	1,05
DIAM. MAX. FILETTO/TOLLERANZA MAX. GIUNTO	M 20-3/4"-0,15 mm
PUNTO DI INFIAMMABILITŔ	>100°C
CONTENUTO DI SOLVENTI	nessuno

CARATTERISTICHE DI POLIMERIZZAZIONE	
TEMPO DI MANIPOLAZIONE	10/20 minuti
TEMPO DI INDURIMENTO FUNZIONALE	1-3 ore
TEMPO DI INDURIMENTO FINALE	3-6 ore
RESISTENZA A SVITAMENTO INIZIALE	4,0-6,0 N/mm^2
RESISTENZA A SVITAMENTO RESIDUA	4,0-6,0 N/mm^2
RESISTENZA A SCORRIMENTO/TAGLIO	8,0-12,0 N/mm^2





Rasina PTFE - sigilant pentru racorduri

- ESTE UN SIGILANT ANAEROB PE BAZA DE P.T.F.E. PENTRU RACORDURI FILETATE.
- INLOCUIESTE CANEPA SI BANDA DE TEFLON.
- UTILIZARE OPTIMA IN RACORDURILE LA GAS, GPL, AER COMPRIMAT, APA.
- REZISTA LA ORICE VIBRATIE, PRECUM SI LA SOCURI TERMICE.
- SE DEMONTEAZA USOR, CHIAR SI DUPA ANI DE FUNCTIONARE A INSTALATIILOR.
- REZISTA LA TEMPERATURI INTRE -55°C +150°C.

CODICE	DESCR.	CONTENUTO ml	COLORE
409 00 01200	AN 305-72	50	BIANCO

REZISTENTA SCAZUTA LA DEMONTARE

PROPRIETĂ FISICHE	
VÂSCOZITATE (25°C - MPA.S)	17.000-50.000
GREUTATE SPECIFICA (GR./ML.)	1 ca.
DIAM. MAX. FILET/TOLERANTA MAX. A ÎMBINARII	M 80/0,30 mm
PUNTO DI INFIAMMABILITĂ	>100°C
CONTENUTO DI SOLVENTI	nessuno

CARATTERISTICHE DI POLIMERIZZAZIONE	
TIMP DE MANIPULARE	20-40 minuti
TIMP DE INTARIRE FUNCTIONAL	1-3 ore
TEMPO DI INDURIMENTO FINALE	5-10 ore
RESISTENȚA LA DESFILETARE INITIALA	1,5-2,5 N/mm^2
RESISTENȚA LA DESFILETARE REZIDUALA	1,0-1,5 N/mm^2
RESISTENȚA LA ALUNECARE/FORFECARE	4,0-6,0 N/mm^2
RESISTENȚA LA TRACȚIUNE	3,0-5,0 N/mm^2
ALUNGIREA LA RUPERE	MAI MARE DE 100%



BLOCATOR LAGARE, BUCSE, RULMENTI

- ESTE UNBLOCANT ANAEROB CE PERMITE O EVENTUALA DEMONTARE A ANSAMBLULUII BLOCAT, CU UNELTE UZUALE.
- PUŇ ESSERE IMPIEGATO SU TUTTI I METALLI SIA IN ACCOPPIAMENTI LIBERI CHE FORZATI.
- REZISTENT LA AGENTI COROZIVI, LA SOCURI SI VIBRATII.
- RESISTA LA ULEIURI SI CARBURANTI, FLUIDE FRIGORIFICE SI ORICE AGENTI CHIMICI.

CODICE	DESCRIZIONE	CONTENUTO	COLORE
409 00 01900	AN 306-41	50 ml	ROSSO

SMONTABILE

PROPRIETĂ FISICHE	
VISCOSITĂ (25°C - MPA.S)	550
PESO SPECIFICO (GR./ML.)	1,05
DIAM. MAX. FILETTO/TOLLERANZA MAX. GIUNTO	0,12 mm.
PUNTO DI INFIAMMABILITĂ	>100°C
CONTENUTO DI SOLVENTI	nessuno

CARATTERISTICHE DI POLIMERIZZAZ IONE	
TEMPO DI MANIPOLAZIONE	10-20 minuti
TEMPO DI INDURIMENTO FUNZIONALE	1-3 ore
TEMPO DI INDURIMENTO FINALE	3-6 ore
RESISTENZA A SVITAMENTO INIZIALE	4-6 N/mm^2
RESISTENZA A SVITAMENTO RESIDUA	4-8 N/mm^2
RESISTENZA A SCORRIMENTO/TAGLIO	8-12 N/mm^2
RESISTENZA ALL'URTO	1-5 N/mm^2



Blocator puternic pentru lagare

- BLOCATOR PUTERNIC PENTRU FIXAREA PUTERNICA A CUZINETILOR, BUCSE, FULII, ARBORI PIESE CILINDRICE, IN GENERAL.
- INDICAT PENTRU FIXAREA DEFINITIVA A ANSAMBLURILOR, DEMONTAREA FACANDU-SE GREU DOAR CU AJUTORUL PRESELOR SI SCULE SPECIALIZATE.
- REZISTENT LA AGENTI COROZIVI, LA SOCURI SI VIBRATII.
  REZISTENT LA SUBSTANTE CHIMICE, ULEIURI, FLUIDE FRIGOTEHNICE, COMBUSTIBILI.
- RESISTE A TEMPERATURE FRA -55°C +150°C.

CODICE	DESCRIZIONE	CONTENUTO ml	COLORE
409 00 01600	AN 306-01	50	VERDE

PER ACCOPPIAMENTI DI PRECISIONE DEFINITIVI

PROPRIETĂ FISICHE	
VISCOSITĂ (25°C - MPA.S)	125
PESO SPECIFICO (GR./ML.)	1,1
DIAM. MAX. FILETTO/TOLLERANZA MAX. GIUNTO	M 12/0,1 mm
PUNTO DI INFIAMMABILITĂ	>100°C
CONTENUTO DI SOLVENTI	nessuno

CARATTERISTICHE DI POLIMERIZZAZ IONE	
TEMPO DI MANIPOLAZIONE	5-10 minuti
TEMPO DI INDURIMENTO FUNZIONALE	1-3 ore
TEMPO DI INDURIMENTO FINALE	3-6 ore
RESISTENZA A SVITAMENTO INIZIALE	8-12 N/mm^2
RESISTENZA A SVITAMENTO RESIDUA	12-16 N/mm^2
RESISTENZA A SCORRIMENTO/TAGLIO	17,5-22,5 N/mm^2
RESISTENZA ALL'URTO	11-15 N/mm^2